

Všeobecné pokyny pre prácu s materiálmi GECON



GreenCon International, s. r. o.

Sídlo spoločnosti

Rajská 7
811 08 Bratislava

Kancelária Bratislava

Chemická 1
831 04 Bratislava

▪ info@greencon.sk
▪ +421 903 427 495

Všeobecné pokyny pre prácu s materiálmi GECON

Podmienky pre skladovanie a montáž

Materiály GECON je možné aplikovať ako vo vnútorných, tak aj vonkajších priestoroch, ale nesmú byť vystavené priamemu vplyvu poveternostných podmienok (dážď, sneh...). Je potrebné ich vo vonkajších priestoroch doplniť povrchovou úpravou (omietka, obklad...). Skladovať dosky je potrebné vo vnútorných priestoroch s konštantnou teplotou (minimálne temperovaný sklad) a optimálne s vlhkosťou vzduchu v rozpätí 40 – 60 %. Dosky sa musia skladovať vo vodorovnej polohe.

Aklimatizácia

Pred vlastnou aplikáciou sa odporúča dosky GECON aklimatizovať v mieste kladenia alebo montáže minimálne 24 hodín. Zabráňte tak nežiaducim dilatačným zmenám.

Slnečné žiarenie

Odporúča sa, aby dosky GECON neboli počas skladovania a aplikácie vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Podklad

Podklad pre aplikáciu dosiek GECON musí byť vždy nosný, suchý a pevný a podľa možnosti zbavený nerovnosti a nečistôt.

Kontrola vlhkosti podkladu

Pred uložením dosiek GECON sa odporúča premeranie vlhkosti podkladu karbidovou metódou (CM). Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť nasledovné hodnoty:

PODKLAD	MAXIMÁLNA VLHKOSŤ
cementový poter	2,0 %
cementový poter s podlahovým vykurovaním	1,8 %
anhydrid	0,5 %
anhydrid s podlahovým vykurovaním	0,3 %

Drevené podklady

Pred uložením dosiek GECON na drevené podlahy musí byť preskúšaný ich konštrukčný stav (napr. priskrutkované uvoľnené dosky...). Podklad musí byť pevný a nesmie pérovať. Pozor na rovinatosť.

Aplikácia do vonkajších priestorov

Dosky GECON sú odolné proti vlhkosti, ale nesmú byť vystavené priamemu vplyvu poveternostných podmienok (dážď, sneh...). Je potrebné ich vo vonkajších priestoroch doplniť povrchovou úpravou (omietka, obklad...)

Dokumentácia

Podmienky skladovania a podmienky aplikácie na mieste vlastného pokladania materiálov GECON musia byť pre začatím ich aplikácie riadne preskúšané a zdokumentované pre prípad uplatnenia akýchkoľvek práv odberateľa plynúcich zo záruky. Pri nedodržaní týchto všeobecných pokynov alebo chýbajúcej dokumentácie v zmysle tohoto ustanovenia nie je možné posúdiť oprávnenosť reklamácie a spoločnosť **GreenCon, s. r. o.**, nemôže prebrať žiadne záruky.

Dilatačné medzery

Dilatačné medzery sa odporúčajú 3 mm medzi jednotlivými doskami GECON.

Pokladanie plávajúcim spôsobom alebo lepením

Podľa požadovanej podlahovej krytiny môžu byť dosky GECON položené buď plávajúcim spôsobom, alebo celoplošným lepením k podkladu. Pri plávajúcimi podlahách s klik systémom pokladajte dosky GECON tiež plávajúcim spôsobom. Pri lepených krytinách sa odporúča dosky GECON celoplošne prilepiť k podkladu alebo položiť v dvoch vrstvách a zlepiť ich medzi sebou.

Pokladanie v dvoch vrstvách

Pri pokladaní dosiek GECON v dvoch vrstvách kladte dosky do kríža.

Skracovanie (formátovanie) dosky

Dosky skracujte na vodorovnej a stabilnej podložke. Formátovať ich môžete akýmkoľvek náradím vhodným na drevo (priamočiara píla, okružná píla a podobne, s naostreným kotúčom alebo reznou hranou). Používajte ochranné pomôcky.

Miestnosti s vysokou vlhkosťou

V miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu nad 60 % sa odporúča dosky GECON natrieť penetračným náterom. V kúpeľniach sa odporúča vytvoriť vrstvu hydroizolačnej stierky a systém dokonale utesniť.

Izolačné vrstvy pod dosky GECON

Ak sú GECON dosky ukladané na izolačnú vrstvu, napr. mäkké drevovláknité dosky, odporúča sa dať pozor na pevnosť izolačného materiálu v tlaku, kedy musia byť dodržané minimálne nasledovné hodnoty:

HRÚBK A IZOLAČNEJ VRSTVY	PEVNOSŤ V TLAKU
≤ 20 mm	100 kPa
> 20 mm do 60 mm	200 kPa

Vzťah k Všeobecným obchodným podmienkam

Momentom zverejnenia týchto všeobecných obchodných pokynov pre prácu s materiálmi GECON na internetovej stránke www.greencon.sk sa tieto stávajú podmienkami pre zaobchádzanie s tovarom v zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre dodávky tovaru spoločnosti **GreenCon, s. r. o.**